

非水系 レベリング剤「ポリフロ-（ポリマー系）」

環境 対応	品 名	形状	有効 成分 (%)	主成分/主溶剤	添 加 量 (%)	特 徴	適用樹脂								入目 荷姿	
							弱 溶 剤	ア ク リ ル	ウ レ タ ン	エ ポ キ シ	ポ リ エ ス テル	ア ル キ ッド	フ ッ 素 系	シ リ コ ン		U V 系
	ホ [®] リフロ [®] No.7	液状	72	アクリルホ [®] リマー/キシレン	0.2～1.0	消泡性も有り。糸曳き防止効果。特にインキに好適。				○	◎		◎			16kg 缶
	○ ホ [®] リフロ [®] No.36	液状	50	アクリルホ [®] リマー/脂肪族炭化水素	0.2～1.0	非シリコンでありながら表面張力低下能を有する。	○	○	○	◎	○					15kg 缶
	ホ [®] リフロ [®] No.50E	液状	50	アクリルホ [®] リマー/キシレン	0.2～1.0	相溶性の良いレベ [®] リング [®] 剤。クリアー塗料に好適。		○	○	◎	○					16kg 缶
	○ ホ [®] リフロ [®] No.56	液状	30	アクリルホ [®] リマー/n-ブタノールシクロヘキサン	0.5～1.5	高極性レベ [®] リング [®] 剤。		○	○	○	◎					16kg 缶
	○ ホ [®] リフロ [®] No.75	液状	100	アクリルホ [®] リマー	0.1～1.0	相溶性の良いレベ [®] リング [®] 剤。UV用コーティング [®] 材に好適。	○	○	○	○	○				○	16kg 缶
	○ ホ [®] リフロ [®] No.77	液状	100	アクリルホ [®] リマー	0.1～1.0	相溶性の良いレベ [®] リング [®] 剤。UV用コーティング [®] 材に好適。	○	○	○	○	○				◎	16kg 缶
	ホ [®] リフロ [®] No.85	液状	83	アクリルホ [®] リマー/キシレン	0.1～1.0	汎用タイプ [®] 。ハジキ防止性に優れる。				◎	○		○			16kg 缶
	○ ホ [®] リフロ [®] No.85HF	液状	70	アクリルホ [®] リマー/脂肪族炭化水素	0.2～1.0	ホ [®] リフロ [®] -No.85のキシレン不使用タイプ [®] 。	○			◎	○		○			16kg 缶
	○ ホ [®] リフロ [®] No.90	液状	100	アクリルホ [®] リマー	0.1～1.0	PCM塗料に好適。ハジキ防止性に優れる。	○	○		◎	◎		○			16kg 缶
	ホ [®] リフロ [®] No.90D-50	液状	50	アクリルホ [®] リマー/キシレン	0.2～2.0	ホ [®] リフロ [®] -No.90のハット [®] リング [®] 向上品。		○		◎	◎		○			16kg 缶
	○ ホ [®] リフロ [®] No.95	液状	100	アクリルホ [®] リマー	0.1～1.0	PCM塗料に好適。ハジキ防止性に優れる。	○	○	○		◎	◎	○			16kg 缶
	○ ホ [®] リフロ [®] PW-95	粉末	100	アクリルホ [®] リマー/シリカ	0.5～1.5	粉体塗料に好適。ハジキ防止性に優れる。						◎				15kg 缶
	○ ホ [®] リフロ [®] No.99C	液状	100	アクリルホ [®] リマー	0.5～1.0	相溶性の良いレベ [®] リング [®] 剤。	○	○	○	○	◎	○			○	16kg 缶

環境対応：主溶剤にTX(トルエン・キシレン)・ミネラルスピリットを不使用の製品

ーお問い合わせ先ー



KYOEISHA

Benefit for You

共栄社化学株式会社

塗料添加剤事業部営業部

本社

〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町2-6-12

東京支社

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町1-2-3

名古屋営業所

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-19-1

TEL:06-6251-9433 FAX:06-6251-9426

TEL:03-5296-0246 FAX:03-5266-0248

TEL:052-231-6646 FAX:052-231-4062