

非水系 レベリング剤「ポリフロ- (シリコン系)」

環境対応	品名	形状	有効成分 (%)	主成分/主溶剤	添加量 (%)	特徴	適用樹脂						入目 容量	
							弱溶剤	アクリル	ウレタン	エポキシ	ポリエステル	アルキッド		UV系
○	※ポリフロ- KL-400HF	液状	50	変性シリコン/プロピレングリコ	0.1~1.0	レベリング性、ハジキ防止性のバランス良好。泡立ちを低減したタイプ。上塗り付着性への影響が極めて少ない。	○	○	○	○	○	○	○	16kg 缶
○	※*ポリフロ- KL-401	液状	100	変性シリコン	0.05~0.5	相溶性に優れる。レベリング性、ハジキ防止性効果良好。	○	○	○	○	○	○	○	17kg 缶
○	※*ポリフロ- KL-402	液状	100	変性シリコン	0.05~0.5	スリップ性に優れる。上塗り付着性への影響が比較的少ない。	○	○	○	○	○	○	○	17kg 缶
○	※ポリフロ- KL-406	液状	100	変性シリコン/脂肪酸エステル	0.1~1.5	スリップ性に優れる。泡立ちを低減したタイプ。	○	○	○	○	○	○	○	17kg 缶

※シリコン配合品

*少量生産品

環境対応：主溶剤にTX(トルエン・キシレン)・ミネラルスピリットを不使用の製品

—お問い合わせ先—

共栄社化学株式会社 塗料添加剤事業部営業部



本社 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町2-6-12 TEL:06-6251-9433 FAX:06-6251-9426
 東京支社 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町1-2-3 TEL:03-5296-0246 FAX:03-5266-0248
 名古屋営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-19-1 TEL:052-231-6646 FAX:052-231-4062