

非水系 タレ止め剤:「ターレン」

環境対応	品名	形状	有効成分 (%)	主成分/主溶剤	分散時期			添加量 (%)	特徴	適用樹脂							入目姿
					加熱分散	顔料分散時添加	デイスパー分散			弱溶剤	アクリル	ウレタン	エポキシ	ポリエステル	アルキッド	フッ素	
	ターレン 2200A	液状	50	高級脂肪酸エステル/ ミネラルスピリット/イソブタノール			●	0.5~1.0	合成樹脂調合ペイント、弱溶剤塗料向け顔料吸着型の揺変剤。色分かれ防止効果あり。少量添加で効果発揮。	○	○	○	○	○	◎		15kg 缶
	ターレン 7200-20	ペースト	20	高級脂肪酸アミド/ キシレン/エタノール/メタノール			●	1.0~3.0	汎用タイプの膨潤型添加剤。		○	◎	◎	○	○	○	15kg 缶
	ターレン 8200-20	ペースト	20	高級脂肪酸アミド/キシレン	●	●		1.0~3.0	高シェア分散で効果発揮。また、加熱分散で効果増強。アルコール不使用タイプ膨潤型添加剤。			◎	○				15kg 缶
	ターレン 8300-20	ペースト	20	高級脂肪酸アミド/キシレン			●	1.0~3.0	高シェア分散で効果発揮。アルコール不使用タイプ膨潤型添加剤。		○	◎	○	○	○	○	15kg 缶
	ターレン 8700-20	ペースト	20	高級脂肪酸アミド/ キシレン/ジメチルホルムアミド			●	1.0~3.0	高シェア分散で効果発揮。アルコール不使用タイプ膨潤型添加剤。		○	◎	○	○	○	○	15kg 缶
	ターレン 8900-25	ペースト	25	特殊含窒素化合物/キシレン	●	●		1.0~3.0	加熱分散タイプ。低増粘でチクトロピーが強い。防食設計に好適。		○	◎	○	○	○	○	15kg 缶
○	ターレン M-1020XFS	ペースト	20	高級脂肪酸アミド/ 高沸点芳香族/ ベンジルアルコール/イソパラフィン			●	1.0~3.0	フローンRCM-220のミネラルスピリット不使用タイプ。	◎	○	○	○	○	○		15kg 缶
	ターレン M-1021B	ペースト	20	高級脂肪酸アミド/ ミネラルスピリット/ベンジルアルコ			●	1.0~3.0	ミネラルスピリット主溶剤の膨潤型添加剤。	○	○	○	○	○	○		15kg 缶
○	ターレン VA-750B	粉末	100	高級脂肪酸アミド	●	●		0.2~2.0	加熱分散タイプ。汎用タイプの粉末添加剤。防食設計に好適。		○	○	◎	○	○		15kg 袋

環境対応: 主溶剤にTX(トルエン・キシレン)・ミネラルスピリットを不使用の製品

—お問い合わせ先—



共栄社化学株式会社 塗料添加剤事業部営業部



本社 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町2-6-12
[東京支社] 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町1-2-3
[古屋営業所] 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-19-1

TEL:06-6251-9433 FAX:06-6251-9426
TEL:03-5296-0246 FAX:03-5266-0248
TEL:052-231-6646 FAX:052-231-4062